

# MOL Calton C 3

## mast na bazi kalcijuma



MOL Calton C 3 je mazivo koje apsorbuje vodu, proizvedeno od visoko-rafinisanog mineralnog ulja i kalcijumskog zgušnjavača. Njegova svojstva su korisna na nižim temperaturama, ali se ne može koristiti na temperaturama preko +60°C. Ovo je zbog toga što mala količina vode, koja stabilizuje strukturu maziva, ispari na višim temperaturama pa se struktura maziva raspadne. Ovo mazivo je polu-tvrdo, glatko i crvene boje. Temperaturni opseg primene je između -20 °C i +60 °C.

### Oblast primene



Osovine, zglobovi i prateći pribor izloženi vodi

Kablovi i užad

Sistemi sa individualnim podmazivanjem

### Osobine i prednosti

Dobra dinamička otpornost prema vodi

Dobra zaštita od habanja

Dobra stabilnost skladištenja

Dobra zaštita od korozije

Dobra zaptivna svojstva

Pouzđano podmazivanje, čak i pri opterećenjima u prisustvu vode, pa nema tečenja u tački podmazivanja

Habanje između kontaktnih površina je smanjeno

Long-term storage is possible without oil separation or lubricating grease hardening

Zaštita od oštećenja površine  
Dugoročna zaštita delova od čelika i obojenih metala čak i u prisustvu vlage

Efektivno štiti od usisavanja kontaminirajućih materija i kasnijeg oštećenja površine  
Manji rizik od oštećenja usled kontaminiranog maziva, što produžava vek trajanja lubrikanta

### Specifikacije i potvrde

NLGI stepen: NLGI 3  
DIN 51502: K3C-20  
ISO 6743-9: L-XBAHA 3

# MOL Calton C 3

## mast na bazi kalcijuma



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	piros, homogén
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	100
Tačka kapanja [°C]	95
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm]	230
Korozivnost na 60 °C/ 12 h (čelik)	издржати
DIN 51811:1991 [k. fokozať]	1b
DIN 51802:1990 [k. fokozať]	1
ASTM D 1264-03e1 [% (m/m)]	3

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Proizvod ne sadrži toksične materije. Tokom skladištenja i rukovanja pridržavati se bezbednosnih propisa koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja. Skladištiti u zatvorenom prostoru, zaštićeno od direktnog sunca i vlage.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: -5°C - +45°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13006065 MOL Calton C 3 8KG

13006064 MOL Calton C 3 X50KG

13006063 MOL Calton C 3 180KG

8 kg čelična kanta

50 kg čelična bačva

180kg čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu