

MOL Process DK 650

procesno ulje



MOL Process DK 650 je parafinsko procesno ulje, bez aditiva. Proizvedeno je iz parafinskih frakcija sirove nafte putem destilacije, rafiniranja razređivačem i konačnog hidro-finiširanja.

Oblast primene



Procesno ulje za industriju gume

Osobine i prednosti

Sastav prilagođen primeni

Odlična svojstva plastičnosti

Niska isparljivost

Stabilan kvalitet proizvodu: mešavina gume ne formira slojeve tokom vulkanizacije
Omogućuje manji uticaj na životnu sredinu i zdravlje tokom izrade
Ekonomična upotreba

Odlična stabilnost boje

Boja proizvoda se ne menja

Visok stepen rafinisanja

Konzistentan kvalitet ulja, koji se lako usklađuje sa tehnologijom

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 220

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
MSZ ISO 2049:1999	3
MSZ EN ISO 3675:2000 [g/cm ³]	0,893
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	205
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	17,5
MSZ ISO 2909:1999	91
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-9
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	280
ISO 6618:1987 [mg KOH/g]	0,01
ASTM D 2140-03	
ASTM D 2140-03 [% (m/m)]	6
ASTM D 6481-99(2004) [% (m/m)]	0,59

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Process DK 650

procesno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13006504 MOL Process DK 650 860KG

1000 l kontejner

13006503 MOL Process DK 650

Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu