

MOL Process O 15

procesno ulje, ulje za vretena



MOL Process O 15 je rafinisano mineralno ulje niske viskoznosti, bez aditiva. Ovo ulje se može koristiti kao lubrikant za opremu koja radi pod niskim opterećenjima, kao i osnovni materijal za različite primene u hemijskoj industriji.

Oblast primene



Visoko-brzinske osovine, kod mašinskih elementa koji se ne koriste u teškim uslovima rada

Osovine kod mašinskih alata

Osetljivi instrumenti

Sirovine za hemijsku industriju

Procesno ulje za industriju gume

Nosivo (bazno) ulje za pesticide

Osobine i prednosti

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Nema formiranja štetnih naslaga, čak i na višim temperaturama
Odlična svojstva se zadržavaju na duži rok
Brzina oksidacije je niža, čime se omogućuje duži radni vek ulja i opreme
Troškovi održavanja se mogu smanjiti

Dobar odnos viskoznosti i temperature

Pouzdan rad pri širokom opsegu različitih temperatura sredine i radnih temperatura
Bezbedna primena tokom čitave godine

Niska isparljivost

Omogućuje manji uticaj na životnu sredinu i zdravlje tokom izrade

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 15
ISO-L-AN
ISO-L-FC

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
MSZ ISO 2049:1999	0,5
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,855
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	15,9
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	3,5
MSZ ISO 2909:1999	95
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	185

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Process O 15

procesno ulje, ulje za vretena



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C